



## **FLOOR AND WALL ADHESIVE ATTACK**

### **Produkto aprašymas**

„Water-based“ tipo nekenksmingi ir nedegūs klijai. Sudėtyje nesama lakių tirpiklių. Konsistencija yra tiksotropinė ir lanksti. Klijų savybės leidžia sėkmingai naudoti juos vienpusiam šlapiam ar sausam klijavimui.

### **Naudojimo sritis**

Medžiagos grindims:

Naudojamas vinilo grindų dangoms su blogosios pusės danga arba be jos, kamštinėms plytelėms su polivinilchlorido blogosios pusės danga klijuoti. Polivinilchloridas naudojamas, kai yra rekomenduojamas dvigubas klijavimas. Taip pat naudojamas linoleumo ir pritvirtintoms kiliminėms dangoms su blogosios pusės putų danga arba be jos klijuoti .

Pastaba: DLW linoleumui yra rekomenduojamas *Bostik Linotack*.

Medžiagos sienoms:

Kiliminės vinilo dangos su blogosios pusės danga arba be jos ir ne plonesniu kaip 0,6 mm polivinilchlorido sluoksniu.

### **Techniniai duomenys**

#### **Savybės prieš naudojimą:**

Tipas	Klijai vienpusiam šlapiam arba sausam klijavimui
Rišamosios medžiagos	Plastiko dispersijos su priedais
Tirpiklis	Vanduo
Konsistencija	Tiksotropinė; klampa 750±850 puazų (Brookfield RVT 6/5+20°C)
Spalva	Balta
Tankis	1,27±0,02
Sausų kietųjų medžiagų kiekis	71±1 % svorio
Suvartojamas kiekis	Paprastai 4–6 m <sup>2</sup> /litru. Žr. rekomendacijas atitinkamoms medžiagoms.
Skiedimas	Vandeniui. Klijai neturi būti skiedžiami
Degumas	Klijai nėra degūs
Saugojimas	Ne mažiau 2 metų, esant temperatūrai nuo +10 iki +20°C. Saugoti nuo šalčio.
Užtepimas	Vienpusis šlapias klijavimas: dantyta mentele arba voleliu. Vienpusis sausas klijavimas: smulkiadante mentele.
Darbo sąlygos	Esant ne žemesnei kaip +18°C temperatūrai ir ne didesnei kaip 60 % santykinei oro drėgmei
Įrankių valymas	Vandeniui, kol neišdžiūvo klijai. Sausus klijus ir įrankius: <i>Bostik Thinner</i> Nr. 4 arba acetonu. Dėmėms valyti: <i>Bostic Limtvätt</i> , neliečiant pagrindo

### **Savybės po naudojimo:**

Spalva	Matinė
Atsparumas	Kai klijuojamų medžiagų vienas paviršius yra sandarus, geras atsparumas pasiekiamas per vieną dieną. Klijuojant, pavyzdžiui, polivilchloridą su poliesteriniu veltiniu prie polivinilchlorido pagrindo, galutinis atsparumas yra pasiekiamas po 4–7 dienų.
Atsparumas lupimuisi	Apie 115 N/5 cm yra pasiekiamas po 7 dienų.
Atsparumas aukštoms temperatūroms	+75–80°C praėjus 14 dienų
Atsparumas drėgmei	Labai geras išdžiuvusių klijų sluoksnyje
Minkštiklio atsparumas	Labai geras

### **Nurodymai**

#### **DARBO APRAŠYMAS**

Laikykitės medžiagos gamintojo nurodymų. Žemiau pateikiami nurodymai yra taikomi tiktai pačiam klijavimo procesui.

#### **Pasiruošimas**

Pagrindas turi būti švarus, lygus, ir jame neturi būti dulkių, purvo ir senų dažų. Bet kuris būtinas išlyginimas yra atliekamas atspariu vandeniu glaistu. Klijuojant prie betono, drėgmės kiekis neturi viršyti HusAMA 83 nustatytų ribų. Klijų dangos ir pagrindo temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +18°C. Santykinė oro drėgmė neturi viršyti 60 %.

#### **Grindų klijavimas – vienpusis šlapias klijavimas**

1. Gerai išmaišykite klijus
2. Užtepkite klijus ant grindų dantytu glaisto peiliu. Klijų sluoksnis turi būti 2-3 mm storio.
3. Uždėkite medžiagą tiesiog ant šlapių klijų. Jeigu yra reikalaujamas greitas ir stipresnis prikalkimas, montavimas gali būti suvėlintas apie 30-45 min.
4. Atsargiai uždėkite kiliminę dangą ant klijų, išspausdami visus oro burbuliukus.

#### **Grindų klijavimas – vienpusis sausas klijavimas**

Klijavimas prie neabsorbuojančio pagrindo su sandaria danga.

1. Užtepkite klijus dantyta mentele (jeigu danga yra labai jautri pagrindo nelygumams, turi būti naudojamas smulkiadantis glaisto peilis). Klijų sluoksnis turi būti 2–3 mm storio.
2. Leiskite klijams apdžiūti tiek, kad jie, trumpam palietus, neliptų prie pirštų. Sandarus pagrindas: laukimo trukmė – apie 45 min., surinkimo trukmė – apie 80 min.
3. Pastaba: Sausojo klijavimo atveju yra labai svarbu tvirtinti dangą labai atsargiai, kad galima būtų truputį deformuoti klijų pluoštelius ir tokiu būdu padidinti klijavimo paviršiu.

#### **Grindų klijavimas - perklojimas**

1. Patikrinkite, ar sena kiliminė danga yra gerai pritvirtinta ir ant jos nesama vaško ar kitų medžiagų, kurios gali sumažinti lipnumą.
2. Paskleiskite klijus ant grindų dantytu glaisto peiliu. Vieno litro klijų, klojant plastikinę kiliminę dangą, pavyzdžiui, vinilo pagalves, prie senosios polivinilchlorido grindų dangos, pakanka 6-8 m<sup>2</sup> ploto paviršiui.
3. Leiskite klijams padžiūti 5 min. prieš klijavimą. Pastaba: Džiūvimo trukmė sumažėja esant aukštai temperatūrai, mažai oro drėgmei, mažesniai klijų kiekiui ir kiliminės dangos vėdinimui
4. Venkite oro burbuliukų po tvirtinama kilimine danga

## **Klijavimas ant sienų**

Vienpusis šlapias klijavimas

- a) Klijų užtepimas ant sienos dangos (tapetų metodas)
  1. Patikrinkite, ar siena yra švari ir ant jos nesama dulkių ir absorbuojančių medžiagų
  2. Gerai išmaišykite klijus.
  3. Supjaustę sienos dangos medžiagą, užtepkite ant jos klijus.
  4. Sudėkite dangą (tapetų metodu), po to tepkite klijais sekančią atkarpą.
  5. Uždėkite atkarpą ant sienos po 5–10 min.
  
- b) Klijų užtepimas ant sienos
  1. Užtikrinkite, kad siena būtų švari ir ant jos nebūtų dulkių ir absorbuojančių medžiagų.
  2. Gerai išmaišykite klijus.
  3. Užtepkite klijus ant sienos, geriausi perloniniu voleliu arba šepėčiu.
  4. Jeigu pagrindas yra didelės absorbcijos medžiaga, apdorokite jį 1:4 santykiu praskiestais klijais. Mažesnės absorbcijos atveju montuokite medžiagą praėjus maždaug 5 min.
  5. kaip visuomet, yra svarbiausia, kad priklijuota medžiaga būtų labai atsargiai pritvirtinama.

## **Sauga**

Produkto komponentai pagal galiojančius įstatymus nėra priskiriami pavojingiems sveikatai ar degiems.

Smulkesnę informaciją rasite medžiagos saugos duomenų lentelėje.

Paskutinė peržiūra: 2001 m. lapkritis.

Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir siekti geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo darbo sąlygos yra mūsų nekontroliuojamos, Bendrovė negali prisiimti atsakomybės už šio produkto naudojimo rezultatus.

---

BOSTIK AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 HELSINGBORG

Tel. 042/19 50 00; faksas 042/19 50 20

hemsida: [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

El. paštas [info.se@bostikfindley.com](mailto:info.se@bostikfindley.com)