

## BOSTIK WOOD AND CHIPBOARD ADHESIVE 2512

<b>APRAŠYMAS</b>	Bostik Wood and chipboard adhesive 2512 vandens pagrindo, greitai džiustantys montažiniai klijai, skirti klijuoti medienai ir medienos drožlių plokštėms patalpose.
<b>PRITAIKYMAS</b>	Bostik Wood and chipboard adhesive 2512 skirti medienos drožlių plokštėms klijuoti prie medinių grindų konstrukcijų, ir suklijuoti plokščių išdrožas su dygiais papildant medsraigčius. Medžio klijai patrone suteikia galimybę atlikti kljavimo darbus ant vertikalių paviršių ir įvairiose sunkiai pasiekiamose vietose.
<b>PAVIRŠIAI</b>	Medis, betonas, metalas, plastikas (išskyrus PE ir PP)
<b>DARBO APRAŠYMAS</b>	<p>Klijuojami paviršiai turi būti sausi, švarūs, ant jų neturi būti riebalų ir atsiskiriančių dalelių. Klijuojamų paviršių temperatūra turi būti didesnė nei +5°C.</p> <p>Klijus užtepkite ant paviršių linijomis. Suglauskite paviršius per penkias minutes, kol kljai bus šlapi.</p> <p>Palaikykite suspaudę klijuojamą sujungimo vietą, kol susiformuos pakankamai stiprus sujungimas. Tai atlikti galite tiek kambario, tiek aukštesnėje iki +60°C temperatūroje. Suspaudimo trukmė priklauso nuo santykinės oro drėgmės, akytumo, temperatūros ir t.t.</p> <p>Hermetiškai uždarykite klijų patroną iki darbo užbaigimo.</p> <p><b>MEDIENOS DROŽLIŲ PLOKŠČIŲ KLIJAVIMAS PRIE GRINDŲ</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Įsitinkite kad temperatūra aukštesnė nei +5°C.</li><li>2. Klijus užtepkite ant sijų dviem linijomis (Ø 4 mm).</li><li>3. Padėkite į vietą plokštę per 15 minučių.</li></ol> <p><b>PLOKŠČIŲ IŠDROŽŲ SU DYGIAIS KLIJAVIMAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klijus užtepkite ant išdrožos ir dygio sujungimo vietų linijomis (Ø 3 mm).</li><li>2. Skubiai ar per kelias minutes paguldykite plokštės į vietą. Medienos drožlių plokštės turi būti tvirtai sukaltos viena su kita, užtikrinant, kad kljai išsiliėtų sujungimo vietose. Nesudžiuvusių klijų perteklių galite pašalinti glaistykle, ar švitrinu popieriumi.</li><li>3. Darbą pabaikite su varžtais, vadovaudamiesi medžiagos gamintojo instrukcijomis. Svarbu, kad mechaninio plokštės tvirtinimo metu klijų siūlės būtų suspaustos ir kljai padengtų klijuojamus paviršius. Medžio drožlių plokštė, pavyzdžiui, prieš klojant grindų dangą, turi būti šlifuojama vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Prieš paviršiaus apdirbimą įsitinkite, kad santykinė drėgmė ne didesnė nei 10%. Taip pat patikrinkite varžtus, kur būtina paveržkite.</li></ol>
<b>APLINKA IR SVEIKATA</b>	Produkto sudėtyje, pagal galiojančius įstatymus, nėra medžiagų, klasifikuojamų kenksmingomis sveikatai ar degiomis. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lapuose.

**TECHNINIAI DUOMENYS****Prieš panaudojimą**

Medžiagos tipas:	Vandens pagrindo medienos klijai
Rišamoji medžiaga:	PVAc-dispersija
Konsistencija:	Pasta
Spalva:	Balta
Tankis:	1,1 kg/litre
Kietųjų dalelių kiekis:	58 % svorio
Klumpumas:	Apie 180.000 mPs
Darbinė temperatūra:	Nuo +5
Sąnaudos:	10 litrų arba 34 patronai 100 m <sup>2</sup> grindų. Klijuojant išdrožos ir dygio sujungimo vietas ir prie grindų konstrukcijos (dvi 3 mm klijų linijos išdrožose ir dygiuose bei dvi 4 mm linijos ant sijų)
Montavimo trukmė:	Daugiausiai 15 min
Degumas:	Nedegus
Pagalbiniai įrankiai:	Pistoletas patronams
Pakuotė:	300 ml patronas.
Laikymo sąlygos:	1 metai neatidarytoje pakuotėje nuo +10 iki +20°C temperatūroje
Valymas:	Nesudžiuvę klijai plaunami vandeniu. Išdžiuvę klijai – nuvalomi mechaniškai.
<b>Po panaudojimo</b>	
Stiprumo didėjimas:	Pilnas stiprumas maždaug po 7 dienų
Spalva:	Skaidri
Atsparumas drėgmei:	D3