



WALL FABRIC ADHESIVE 70

Produkto aprašymas

Dispersiniai klijai PVA/ krakmolo pagrindu. Užtikrina gerą lipnumą esant daugeliui pagrindų tipų. Jeigu pagrindas yra vinilo tapetas, vinilo danga turi būti pašalinta prieš klojant tapetus.

Naudojimo sritis

Naudojamas stiklo pluoštui ir visų tipų akrilo struktūros tapetams su popierine blogąja puse klijuoti sausose patalpose. Tinka ir vinilo tapetams su popieriaus, poliesterio, stiklo pluošto ir tekstilės blogąja puse. Pagrindas gali būti didelio sugeriamumo, kaip, pavyzdžiui, drožlių plokštės, gipso plokštės ir pan., ir sandarus, pavyzdžiui, dažytas paviršius.

Techniniai duomenys

Tipas	Klijai vienpusiam šlapiam klijavimui
Rišamosios medžiagos	PVA ir krakmolai
Tirpiklis	Vanduo
Konsistencija	Tiksotropinė
Spalva	Balta
Tankis	1,05 g/cm ³
Sausų kietųjų medžiagų kiekis	19±1% svorio
Suvartojamas kiekis	3–6 m ² /litrai, priklausomai nuo medžiagos ir užtepimo būdo.
Skiediklis	Vanduo. Klijai neskiedžiami
Degumas	Nedegūs
Saugojimas	Ne mažiau 12 mėnesių neatidarytoje pakuotėje, esant temperatūrai nuo +10 iki +20°C. Saugoti nuo šalčio.
Užtepimo priemonės	Volelis arba šepetis
Darbo temperatūra	Ne žemesnė kaip +18°C
Įrankių valymas	Vandeniu

Nurodymai

1. Perskaitykite gamintojo pateiktą tapetų klijavimo instrukciją. Gerai išmaišykite klijus. Pašalinkite atsiknojusius tapetus ir dažų likučius. Nelygumai užkamšomi ir nušlifuojami. Apdorokite didelės absorbcijos pagrindą mišiniu, sudarytu iš 1 dalies klijų ir 1–2 dalių vandens. Dažyti paviršiai plaunami dažų plovikliu ar pan. Gerai nuplaukite.

2. Klijavimas

Stiklo pluošto audinys (be popierinės blogosios pusės)

Paskleiskite klijus ant sienos tolygiu gausiu sluoksniu. Montavimą atlikite, kol klijai dar yra lipnūs. Venkite klijų prasiskverbimo į audinį. Dažyti galima ne anksčiau kaip po 24 val. arba visiškai išdžiūvus audiniui.

Vinilo ir akrilo struktūros tapetai ir vinilo tapetai su popierine blogąja puse
Jeigu nesama papildomų nurodymų, klijai paskleidžiami blogojoje tapetų pusėje. Sudėkite atkarpas ir palikite jas gulėti kelioms minutėms. Jeigu tapetai yra margi, rūpestingai sutapdinkite kraštus.

Vinilo tapetai su poliesterio, stiklo pluošto arba tekstilės blogąja puse
Paskleiskite klijus ant sienos. Jeigu tapetai yra margi, rūpestingai sutapdinkite kraštus.
Persidengiančios vinilo tapetų vietos klijuojamos *Bostik 78 Wet Room Adhesive*.

3. Išspauskite visus oro burbuliukus plastikine arba plienine mentele, judindami ją nuo vidurio link kraštų. Kruopščiai patikrinkite, ar pakanka klijų visose jungtyse.

Sauga

Produkto komponentai pagal galiojančius įstatymus nėra priskiriami kenksmingiems sveikatai ar degiems.

Smulkesnę informaciją rasite medžiagos saugos duomenų lentelėje.

Paskutinė peržiūra: 2004 m. birželis.

Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir siekti geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo darbo sąlygos yra mūsų nekontroliuojamos, Bendrovė negali prisiimti atsakomybės už šio produkto naudojimo rezultatus.

BOSTIK AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 HELSINGBORG
Tel. 042/19 50 00; faksas 042/19 50 20
hemsida: www.bostik.se
El. paštas info.se@bostikfindley.com