



BOSTIK SCREED *FLEXI*

Gaminio aprašymas

Bostik Screed Flexi yra ekologiškas siurbiamas savaiminio lyginimo produktas, gaminamas cemento pagrindu, mažiau jautrus drėgmės sukeliamiems pažeidimams ir labai greitai kietėjantis. Jis gali būti naudojamas rankomis atliekamam betono paviršių išlyginimui patalpų viduje, kur produktas turi būti užtepamas labai greitai. Naudodami jį kitiems paviršiams lyginti, prašome susisiekti su *Bostik AB*.

Naudojimo sritis

Bostik Screed Flexi yra tinkamas pagrindas tokioms dangoms, kaip linoleumas, polivinilchloridas ir guma, taip pat medinėms grindims, kokliams ir panašioms medžiagoms kloti namuose, voniose, įstaigose, ligoninėse, mokyklose ir vaikų lopšeliuose. Paprastai po apdorojimo šiuo produktu gautam paviršiui nebereikia jokio kito apdorojimo, pavyzdžiui, šlifavimo ar smulkaus glaistymo. Rekomenduojamas sluoksnio storis yra 0–20 mm. Produktas buvo patvirtintas naudojimui ir atitinka HusAMA reikalavimus lyginimo medžiagoms. Jo sudėtyje nesama kazeino.

Techniniai duomenys

Rišamoji medžiaga	Specialus cementas
Balastas	Natūralus smėlis (ne daugiau 0,25 mm)
Ar sustiprintas pluoštu	Ne
Sluoksnio storis	0-20 mm
Paruošto mišinio tinkamumo naudoti trukmė	15 minučių
Galima vaikščioti po	Maždaug 1-3 val.
Grindys gali būti klojamos po	24 val. esant sluoksnių storiui iki 20 mm arba kai santykinė drėgmė yra mažesnė už leistiną dydį esamai grindų dangai
Suvartojamas kiekis pagal pramoninį standartą	1,65 kg kiekvienam m ² ir mm
Vandens kiekis	22% svorio, 0,22 litro lyginimo medžiagos kilogramui
Takumas pagal EN12706	150-160 mm
Pakuotės dydis	15 kg maišas, 25 kg maišas, 1000 kg maišas, birus produktas ir automobilis su siurbliu
pH	11-12
Suspaudimo jėga (C20)	> 30 MPa
Lenkimo jėga (F5)	> 7 MPa
Sukamosios kėdės ratų sukuriama apkrova (RWFC)	250 N (pramoninis standartas)
Lipnumas	>1,5 MPa
Susitraukimas	< 0,5 ‰
Įrankių valymas	Nedelsiant vandeniu
Saugojimas	12 mėnesių sausoje vėsioje patalpoje, neatidarius pakuotės
Atliekų tvarkymas	Tvarkomos taip pat, kaip pramoninės atliekos. Tvarkant

didesnius kiekius arba norint išmesti netuščias pakuotes, derėtų susisiekti su vietine atliekų tvarkymo organizacija. Tuščios pakuotės yra tinkamos perdirbimui..

Nurodymai

Valymas:

Patikrinkite, ar darbiniam paviršiuje nesama dulkių, purvo, dažų bei klijų likučių, tepalų ir riebalų dėmių. Jis turi būti nejudantis ir tvirtas. Netvirti arba skystoki sluoksniai pašalinami mechaniškai. Darbinio paviršiaus temperatūra neturi būti mažesnė kaip +10°C. Geriausiems rezultatams užtikrinti darbo aplinkos temperatūra turi būti nuo +10°C iki +25°C. Paviršiaus santykinė drėgmė neturi viršyti 90 %. Pastaba: jeigu paviršiaus sluoksniai turi būti labai sandarūs, pavyzdžiui, plastikiniai kilimai ar paviršiaus hermetizavimo sistemos drėgnoms patalpoms, pagrindo konstrukcijos santykinė drėgmė turi būti <85 %.

Preliminarus apdorojimas:

Bet kuriuo atveju paviršius turi būti apdorotas *Bostik Primer 6000* lipnumui pagerinti ir per greitam paviršiaus džiūvimui išvengti. Šis gruntas, praskiestas vandeniu santykiu 1:3, užtepamas ant normalaus sugeriamumo paviršiaus. Esant didelio sugeriamumo paviršiui, rekomenduojama tepti du kartus. Koklių, akmenų ir pan. paviršius turi būti išlygintas. Gruntas sumaišomas su *Bostik Screed Flexi*, pakeičiant vandenį neskiestu gruntu. Leiskite išdžiūti! Jeigu paviršius, kuriame turi būti klojamos grindys, yra didelis arba nustatytos tolerancijos yra mažos, rekomenduojamas paviršiaus išlyginimas prieš grunto užtepimą.

Mišinys:

Pakuotės turinys yra sumaišomas su 5,5 litrais šalto gėlo vandens. Maišykite maišytuvu arba gręžimo mašinos plaktuvu tol, kol mišinys taps vienalytis ir takus. Palaukite 2–3 min. ir vėl maišykite. Mišinio temperatūra turi būti nuo +10°C iki +20°C ir jis turi būti sunaudotas per 15 min. Siurbiant yra atliekamas skysčio testas, siekiant patikrinti, ar vandens priemaiša atitinka EN 12706 reikalavimus, pagal kuriuos srautas turi būti 150–160 mm. Jūs taip pat turite patikrinti, ar išlyginimo priemonė yra tolygi ir neišsiskleidžia į komponentus. Nuožulniose vietose vandens kiekis sumažinamas 0,5 litro.

Užtepimas:

Produktas yra siurbiamas arba pilamas į paviršių iki 10 m atstumu ir automatiškai sudaro tolygų sluoksnį. Atstumai yra reguliuojami priklausomai nuo siurblio našumo ir lyginimo medžiagos storio. Kiekvienas naujas sluoksnis pilamas ant ankstesniojo kiek galima greičiau. Raukšlėms ir nelygumams išvengti nepamirškite apie anksčiau minėtą mišinio tinkamumo laiką. Kampuose arba labai nelygiuose paviršiuose produktas paskleidžiamas tinkliniu voleliu arba dantytu peiliu. Užtepdami du sluoksnius, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais dėl pirmojo sluoksnio tinkamumo padengimui ir tarp sluoksnių įterpkite gruntą.

Grindų klojimas:

Lyginimo medžiagos džiūvimo trukmė prieš klojant grindis priklauso nuo paviršiaus pobūdžio, lyginimo medžiagos sudėties, sluoksnio storio ir oro sąlygų. Paprastai paviršiumi galima vaikščioti po 1–3 val., o grindis galima kloti po 24 val., esant sluoksnių storiui iki 20 mm, jeigu džiūvimo metu temperatūra yra ne mažesnė kaip +18°C, o santykinė drėgmė – apie 50 %. Prieš klojant grindis, reikia patikrinti paviršiaus santykinę drėgnumą pagal HusAMA 98 nurodymus. Taip pat žr.

skyrelį *Valymas*. Grindų klojimas yra galimas, kai santykinis drėgnumas yra mažesnis už leistiną dydį atitinkamai grindų dangos medžiagai, nurodytą jos tiekėjo instrukcijoje.

Pastaba: Esant intensyviai saulėkaitai, aukštai temperatūrai, stipriai ventilacijai ar kitiems veiksniams džiūvimo procesas gali būti greitesnis, tad reikia apsaugoti paviršių nuo per greito džiūvimo. Negalima naudotis džiovintuvų ir karšto oro ventiliatorių. Grindų šildymas turi būti išjungtas 28 dienoms po išlyginimo, o po to įjungiamas palaipsniui.

Sauga

Produkto sudėtyje esama cemento ir jis gali sukelti dirglumą. Neįkvėpkite dulkių ir naudokite veido apsaugos priemones. Patekus produktui į akis, nedelsiant plaukite jas vandeniu 15 min. ir kreipkitės pagalbos į medikus. Smulkesnę informaciją rasite medžiagos saugos duomenų lenteles.

Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir siekti geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo darbo sąlygos yra mūsų nekontroliuojamos, Bendrovė negali prisiimti atsakomybės už šio produkto naudojimo rezultatus.

BOSTIK AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 HELSINGBORG

Tel.: 042/19 50 00; faksas: 042/19 50 20

hemsida: www.bostik.se

El. paštas: info.se@bostikfindley.com