



## MAXI-BOND ASSEMBLY ADHESIVE

### Produkto aprašymas

Montažiniai klijai pasižymintis labai geru sukibimu su daugelio medžiagų. Nepavojingas ir nedegus. Gali būti dažomi su dispersiniais dažais.

### Naudojimo sritis

Naudojamas gipso plokščių klijavimui, interjero detalių, veidrodžių ir t.t. Taip pat galima naudoti kaip sandarinimo medžiagą palangėms, grindų kraštams, ir panašioms vietoms.

### Techniniai duomenys

#### Savybės prieš panaudojimą

Tipas	Silano terminuotas poliolis
Konsistencija	Tiksotropinis lankstus junginys
Kietėjimo sistema	Kietėja, reaguodamas su ore esančia drėgme
Tankis	1.5 g/cm <sup>3</sup>
Darbinė temperatūra	+5°C iki +35°C
Suvartojamas kiekis	Ne
Degumas	>150°C
Įsiliepsnojimo temp.	Mažiausiai 9 mėnesių neatidarytoje pakuotėje. Saugoti sausoje ir vėsioje vietoje.
Saugojimas	Ranka arba kompresorinio purkštuvo pagalba. Sausus klijus šalinti mechaniškai 0.3 l tūbelė ( <a href="#">art. No. 2650</a> )

Įrankiai  
naudojimui  
Valymas  
Pakuotė

#### Savybės po panaudojimo

Spalva	Geltona
Visiškas su kietėja	Po 4-7 dienų, priklausomai nuo konstrukcijos, medžiagos, temperatūros ir oro drėgnumo.
Temperatūrų diapazonas	-30°C to +80°C. Laikinai +90°C.
Atsparumas drėgmei	Labai geras sukietėjus Labai geras
Atsparumas senėjimui	Geras atsparumas skiestoms rūgštims, šarmams ir tirpikliams
Atsparumas chem. medž.	Galimas su dispersiniais dažais. Naudojant tirpiklių pagrindo dažus, džiūvimas gali būti sutrikęs ir pailgėjas. Rekomenduojam pasibandyti dažant.
Dažymas	

## **Nurodymai**

Klijuojami paviršiai turi būti švarus, sausi ir neriebaluoti. Tūbelės galą nupjauti tinkamu diametru. Klijus užnešti naudojant pistoletą. Paviršius sudėti per 15 minučių ir užfiksuoti.

## **Sauga**

Produktas pagal galiojančius įstatymus nėra priskiriamas degiems ar kenksmingiems aplinkai bei sveikatai produktams.

Smulkesnę informaciją rasite medžiagos saugos duomenų lentelėje.

Paskutinė peržiūra: Rugsėjis 1999

Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir siekti geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo darbo sąlygos yra mūsų nekontroliuojamos, Bendrovė negali prisiimti atsakomybės už šio produkto naudojimo rezultatus.

---

BOSTIK AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 HELSINGBORG

Tel.: 042/19 50 00; faksas: 042/19 50 20

hemsida: [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

El. paštas: info.se@bostikfindley.com