



**Bostik**

---

## **PU FOAM PROFS. 4020**

### **Produkto aprašymas**

Greitai kietėjanti poliuretano putų užtepama purškiant.

1 dalies poliuretano putų, kietėjanti veikiant drėgmei, kuri po užtepimo plečiasi ir sudaro puskietį tarpo užpildą. Kietėdama putų užpildo daugelį ertmių bei tarpų ir garantuoja puikią šilumos ir garso izoliaciją. Putų greitai kietėja, veikiant oro ar aplink esančių medžiagų drėgmei, todėl tepimas turi būti atliekamas taip, kad putų galėtų laisvai plėstis. Nedidelis drėgmės kiekis paviršiuje lemia didelį putų tūrį ir greitą kietėjimą.

### **Naudojimo sritis**

Naudojama namams, valtims, furgonams ir kt. sandarinti ir izoliuoti. Taip pat tarpams tarp rėmo ir sienos, sienos ir grindų/lubų bei vamzdžių kanalų sandarinti. Limpa prie daugelio statybinių medžiagų, bet nelimpa prie polietileno ir silikono. Paviršiuose neturi būti riebalų ir dulkių.

### **Techniniai duomenys**

Tipas	1 dalies poliuretano putų
Spalva	Rusva
Konsistencija	Putų
Kietėjimas/Kietėjimo trukmė	Tampa nelipni maždaug po 20 min., dirbti galima maždaug po 30 min., o visiškai sukietėja maždaug po 45 min. (20 mm briauna, 60 % santykinė drėgmė, +20°C)
Putų kiekis	Laisvas putojimas, esant +20°C temperatūrai ir 60 % santykinė drėgmei: maždaug 25 litrai pakuotei
Darbinė temperatūra	Pakuotės temperatūra turi būti +20°C. Mažiausia darbinė temperatūra - +5°C, didžiausia - +30°C.
Valymas	Purkštuvas yra valomas <i>Bostik 4030 PU-Cleaning Liquid</i> . Nesukietėjusi putų šalinama acetonu. Sukietėjusi putų šalinama mechaniškai.
Leistina slinktis jungtyje	±5%
Atlaikomų temperatūrų diapazonas	Nuo -40°C iki +95°C (trumpam – iki +110°C)
Atsparumas senėjimui	Labai geras. Sukietėjusi putų nėra atspari ultravioletiniams spinduliams ir turi būti apsaugoma nuo tiesioginio saulės poveikio.
Procentinė uždengiamų ertmių ir tarpų dalis	70 %
Vandens ėmimas	0,15 tūrio - % pagal DIN 53428

Šiluminis laidumas	27 mW/mh°K
Vandens garavimas	Apie 70 g/m <sup>2</sup> per dieną
Tamprumo modulis	1,8 mPa (DIN 53421)
Varomosios dujos	Butanas/propanas. Labai degus
Saugojimas	12 mėnesių. Pagaminimo data yra nurodoma ant pakuotės. Saugojamas stačiai.

## Nurodymai

1. Suplakite flakono turinį prieš sumontuodami purkštuvą. Lengvai pritvirtinkite flakoną, kad jis siektų pistoletinio purkštuvo dugną. Lengvai spragtelėkite gaiduką purkštuvui pripildyti.
2. Prieš purškimą suplakite flakono turinį ir sureguliuokite putos kiekį, sukdami reguliavimo varžtą galinėje purkštuvo sienelėje. Užpildykite maždaug 40 % jungties tūrio. Putai sukietėjus, pašalinkite jos perteklių.

## Sauga

Produktas yra pavojingas ir jo sudėtyje esama degių varomųjų dujų. Parūpinkite deramą ventilaciją arba naudokitės A2 tipo kvėpavimo aparatu. Atsižvelkite į nurodymus darbui su izocianatais. Slėginiai indai neturi būti veikiami aukštesnės kaip +50°C temperatūros. Smulkesnę informaciją rasite medžiagos saugos duomenų lentelėje.

Paskutinė peržiūra: 2001 m. vasaris.

Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir siekti geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo darbo sąlygos yra mūsų nekontroliuojamos, Bendrovė negali prisiimti atsakomybės už šio produkto naudojimo rezultatus.

---

BOSTIK AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 HELSINGBORG  
Tel.: 042/19 50 00; faksas: 042/19 50 20  
hemsida: [www.bostik.se](http://www.bostik.se)  
El. paštas: [info.se@bostikfindley.com](mailto:info.se@bostikfindley.com)